860 CC-ACR

2K Ergomatt, Vernis

Type de résine: acrylique bi-composants
Information Technique 5.6.1

Produits utilisés:	Liant GK56-2303 Durcisseur SC26-0200 Normal SC29-0863 Normal Diluant SV13-0732 Rapide SV13-0701 Normal SV15-0339 Lent
Application et propriétés:	**2K Ergomatt, Vernis** ● Bonnes caractéristiques d'application ● Séchage rapide ● Bonne résistance aux intempéries et au jaunissement ● Bon tendu et qualité de finition ● Bel aspect de finition
Traitement de surface:	850 BCT-MPS 1K Base Mate
	* D'autres substrats pourraient être possibles. Veuillez vous référer à la matrice 3.9
Caractéristiques du produit:	Salcomix Ergomatt est un vernis facile à appliquer pour finition 850 appropriée à un éventail des travaux industriels de peinture tels que la fabrication de bicyclette, les meubles (en métal), l'équipement de sport, les deux-roues motorisés, les véhicules industriels, les boitiers électriques ou l'industrie du spectacle, etc. La ligne 850 avec Ergomatt répond à une haute demande concernant le niveau de matité, la rondeur, la dureté, une très bonne tenue aux intempéries et l'aspect final.
Notes spéciales:	Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Kruppstrasse 30 | 70469 Stuttgart
Germany
cs-sacomix@akzonobel.com

Oct 2020

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.salcomix.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

860 CC-ACR

2K Ergomatt, Vernis

Type de résine: acrylique bi-composants
Information Technique 5.6.1

Application: **Vernis 2K pour Finitions Bases/Vernis**

Remarques: Les valeurs : pouvoir couvrant, COV, extrait sec & viscosité sont basés selon un Ratio de mél. en Vol. avec SC26-0200. Choisir le diluant en fonction de la température ambiante et de la taille de l'objet à peindre.

	Système	860 CC-ACR 2K Vernis, mat				
	COV	Sous épaisseur sèche de 1 µm			Extrait sec	
	~610 g/l	282 m²/kg		281 m²/L	~36 % Gew.	
	Ratio de mélange	860 CC-ACR	100 % en poids		2 Vol.	3 Vol.
	Durcisseur	SC26-0200	50 % en poids	-	1 Vol.	-
		SC29-0863	-	35 % en poids	-	1 Vol.
	Diluant	SV13-0732 SV13-0701 SV15-0339	40-50 % en poids	5-15 % en poids	40-50 %	5-15 % en poids
	Viscositè à 20°C DIN 4		**Epaisseur du Film (DFT)**		**Durée de vie à 20°C**	**Brillant à 60°**
	2:1+45% Vol.16-18 s.		50 – 60 µm (2 couches) flash off 5 - 10 min. entre		3 h	~ 10
	Application		**Viscosité (s)**	**Ratio de mélange**	**Pression d'air (bar)**	**Buse (mm)**
	Pistolet à Gravité		16-18	2:1+45%	< 2.5	1.3-1.4
	HVLP		16-18	2:1+45%	~ 2	1.3-1.5
	Pistolet à Succion		16-18	2:1+45%	2-3	1.4-1.5
	Airless / Airmix		-	-	-	-
	Pompe à membrane Pot sous pression		-	-	-	-
	Brosse & Rouleau		-			
	Séchage à Temp. Objet	Hors poussière	Sec au toucher	Assemblage	Dur à coeur	Recouvrable
	20°C	3 h	4 h	>12 h	7-10 jours	-
	60°C	-	30 min.	45 min.	-	-

Akzo Nobel Coatings GmbH
Kruppstrasse 30 | 70469 Stuttgart
Germany
cs-sacomix@akzonobel.com

Oct 2020

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.salcomix.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.